


Divoroll FIRESMART




Divoroll Firesmart é a escolha perfeita quando a segurança contra incêndios é fundamental, mesmo quando há painéis fotovoltaicos instalados na cobertura. Este filme é altamente ignífugo e está em conformidade com a Norma Europeia EN 13501-1 e é classificada como Bs1d0, limitando a propagação do fogo.


VANTAGENS PRINCIPAIS



Uma ótima escolha quando a segurança contra incêndios é fundamental, mesmo quando há painéis fotovoltaicos instalados.



Cumre com a Norma Europeia EN- 13501-1, classificada como Bs1d0 e é altamente ignífuga.



Impermeável à chuva e ao vapor de água

150
gr/m²

Peso/gramagem

CÓDIGO DO PRODUTO	LARGURA	COMPRIMENTO	FITA ADESIVA	COR	CAMADAS	PESO DO ROLO	Nº ROLOS PALETES
7045460	1.5 m	50 m	-	Preto	3	15,5 kg	20 Rolos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	Valor	Unidade	Tolerância [+/-]	Método de ensaio
Cor	Preto			
Camadas	3			
Peso/gramagem	150	gr/m ²	- /+ 10%	EN1849-2
Comprimento	50	m	-0%	EN 1848-2
Largura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Retidão	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistência à tração (L)	300	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	200	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	90	%	-/+15	EN 12311-1
Alongamento (T)	90	%	-/+15	EN 12311-1
Resistência ao rasgamento (L)	130	N	-/+30	EN 12310-1
Resistência ao rasgamento (T)	160	N	-/+30	EN 12310-1
Estabilidade dimensional	2	%		EN 1107-2
Flexibilidade a frio	-20	°C		EN 1109
Valor Sd	0.18	m	-/+0.02	EN 12572 Método C
Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN 1928:2000
Reação ao fogo	Bs1d0	Classe		EN 13501-1
Coluna de água	>2000	mm		EN 20811

INFORMAÇÕES TÉCNICAS APÓS O ENVELHECIMENTO

Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN1928:2000
Resistência à tração (L)	280	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	180	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	50	%	-/+20	EN 12311-1
Alongamento (T)	50	%	-/+20	EN 12311-1
Resistência à penetração do ar	<0.001	m ³ /(hxm ² x50Pa)		EN 12114
Resistência à temperatura	-40/+80	°C		
Exposição aos raios UV	4	meses		Metodologia EN1296
Exposição ao ar livre	4	semanas		Metodologia EN1296

Os produtos, as normas técnicas e os códigos de boas práticas estão constantemente a ser revistos. Reservamo-nos no direito de alterar e modificar produtos e informações sem aviso prévio. Para obter as informações mais recentes e conselhos adicionais, contacte o Apoio Técnico ou o Serviço de Apoio ao Cliente. Também pode encontrar mais informações na nossa página Web

INFORMAÇÃO SOBRE SUSTENTABILIDADE

Declaração do fabricante	Divoroll Firesmart não contém quaisquer substâncias. de acordo com os critérios REACH Divoroll Firesmart não contém plastificantes Divoroll Firesmart não contém PFAS
Reciclagem	O Divoroll Firesmart pode ser eliminado como plástico, uma vez que não requer quaisquer procedimentos especiais de manuseamento ou eliminação.
Códigos de resíduos da UE	Filme retrátil para embalagem de transporte: 150102 Embalagem do produto cartão e núcleo de cartão: 150101 Número Interzero: 248961 Código resíduo: 170904

APOIO TÉCNICO

Telefone: +351 261920005 - sac@bmigroup.com

www.bmigroup.com/pt



24



interzero®



Armazenar num local seco, protegido do vento, da chuva, do sol e do calor.

PRODUTOS ADICIONAIS
(vendido separadamente)



Fita Firesmart