


Divoroll STANDARD


Divoroll Standard é um filme básico adequado para coberturas de telhas, tanto para coberturas frias (ventiladas) como para coberturas quentes (não ventiladas).



VANTAGENS PRINCIPAIS



Impermeável à chuva e permeável ao vapor de água



Filme de alto desempenho a um preço económico

120
gr/m²

Peso/gramagem



CÓDIGO DO PRODUTO	LARGURA	COMPRIENTO	FITA ADESIVA	COR	CAMADAS	PESO DO ROLO	N.º ROLOS PALETES
7045456	1.5 m	50 m	-	Cinzeno claro	3	9,5 kg	20 Rolos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	Valor	Unidade	Tolerância [+/-]	Método de ensaio
Cor	Cinzento claro			
Camadas	3			
Peso/grama	120	gr/m ²	- /+ 10%	EN1849-2
Comprimento	50	m	-0%	EN 1848-2
Largura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Retidão	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistência à tração (L)	200	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	160	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	30	%	-/+15	EN 12311-1
Alongamento (T)	80	%	-/+15	EN 12311-1
Resistência ao rasgamento (L)	130	N	-/+30	EN 12310-1
Resistência ao rasgamento (T)	140	N	-/+30	EN 12310-1
Estabilidade dimensional	2	%		EN 1107-2
Flexibilidade a frio	-20	°C		EN 1109
Valor Sd	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Método C
Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN 1928:2000
Reação ao fogo	E	Classe		EN 13501-1
Coluna de água	>3000	mm		EN 20811
INFORMAÇÕES TÉCNICAS APÓS O ENVELHECIMENTO				EN17872
Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN1928:2000
Resistência à tração (L)	180	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	130	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	17	%	-/+15	EN 12311-1
Alongamento (T)	30	%	-/+15	EN 12311-1
Resistência à penetração do ar	>0.1	m ³ /(hxm ² x50Pa)		EN 12114
Resistência à temperatura	-40/+80	°C		
Exposição aos raios UV	4	meses		Metodologia EN1296
Exposição ao ar livre	2	semanas		Metodologia EN1296

Os produtos, as normas técnicas e os códigos de boas práticas estão constantemente a ser revistos. Reservamo-nos o direito de alterar e modificar produtos e informações sem aviso prévio. Para obter as informações mais recentes e conselhos adicionais, contacte o Apoio Técnico ou o Serviço de Apoio ao Cliente, ou encontre mais informações na nossa página Web.

INFORMAÇÃO SOBRE SUSTENTABILIDADE

Declaração do fabricante	Divoroll Standard não contém quaisquer substâncias de acordo com os critérios REACH. Divoroll Standard não contém plastificantes Divoroll Standard não contém PFAS
Reciclagem	Divoroll Standard pode ser eliminado como plástico, uma vez que não necessita de qualquer procedimento especial de manuseamento ou eliminação.
Códigos de resíduos da UE	Filme retrátil para embalagem de transporte: 150102 Embalagem do produto cartão e núcleo de cartão: 150101 Número Interzero: 248961 Código resíduo: 170904

APOIO TÉCNICO

Telefone: +351 261920005 - sac@bmggroup.com

www.bmggroup.com/pt



24



interzero®



Armazenar num local seco, protegido do vento, da chuva, do sol e do calor.

PRODUTOS ADICIONAIS
(vendido separadamente)



Fita Divotape