


Divoroll STANDARD+




Divoroll Standard+ é um filme económico e de alta qualidade que pode ser utilizado em qualquer cobertura inclinada.

VANTAGENS PRINCIPAIS



Impermeável à chuva e permeável ao vapor de água



Filme de alto desempenho a um preço económico

145
gr/m²

Peso/gramagem

CÓDIGO DO PRODUTO	LARGURA	COMPRIMENTO	FITA ADESIVA	COR	CAMADAS	PESO DO ROLO	N.º ROLOS PALETES
7045457	1.5 m	50 m	-	Cinzento claro	3	11,4 kg	20 Rolos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	Valor	Unidade	Tolerância [+/-]	Método de ensaio
Cor	Cinzento claro			
Camadas	3			
Peso/gramagem	145	gr/m ²	- /+ 10%	EN1849-2
Comprimento	50	m	-0%	EN 1848-2
Largura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Retidão	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistência à tração (L)	260	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	230	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	60	%	-/+15	EN 12311-1
Alongamento (T)	70	%	-/+15	EN 12311-1
Resistência ao rasgamento (L)	180	N	-/+30	EN 12310-1
Resistência ao rasgamento (T)	180	N	-/+30	EN 12310-1
Estabilidade dimensional	2	%		EN 1107-2
Flexibilidade a frio	-20	°C		EN 1109
Valor Sd	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Método C
Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN 1928:2000
Reação ao fogo	E	Classe		EN 13501-1
Coluna de água	>3000	mm		EN 20811

INFORMAÇÕES TÉCNICAS APÓS O ENVELHECIMENTO

Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN1928:2000
Resistência à tração (L))	180	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	150	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	40	%	-/+15	EN 12311-1
Alongamento (T)	45	%	-/+15	EN 12311-1
Resistência à penetração do ar	>0.1	m ³ /(hxm ² x50Pa)		EN 12114
Resistência à temperatura	-40/+80	°C		
Exposição aos raios UV	4	meses		Metodologia EN1296
Exposição ao ar livre	2	semanas		Metodologia EN1296

Os produtos, as normas técnicas e os códigos de boas práticas estão constantemente a ser revistos. Reservamo-nos o direito de alterar e modificar produtos e informações sem aviso prévio. Para obter as informações mais recentes e conselhos adicionais, contacte o Apoio Técnico ou o Serviço de Apoio ao Cliente. Também pode encontrar mais informações na nossa página Web.

INFORMAÇÃO SOBRE SUSTENTABILIDADE

Declaração do fabricante	<p>Divoroll Standard+ não contém quaisquer substâncias. de acordo com os critérios REACH</p> <p>Divoroll Standard+ não contém plastificante</p> <p>Divoroll Standard+ não contém PFAS</p>
Reciclagem	Divoroll Standard+ pode ser eliminado como plástico, uma vez que não requer nenhum procedimento especial de manuseamento ou eliminação.
Códigos de resíduos da UE	<p>Filme retrátil para embalagem de transporte: 150102</p> <p>Embalagem do produto cartão e núcleo de cartão: 150101</p> <p>Número Interzero: 248961</p> <p>Código resíduo: 170904</p>

APOIO TÉCNICO

Telefone: +351 261920005 - sac@bmgigroup.com

www.bmgigroup.com/pt



24



interzero®

EPD®

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Armazenar em local seco, protegido do vento, da chuva, do sol e do calor.

PRODUTOS ADICIONAIS
(vendido separadamente)



Fita Divotape