


Divoroll UNIVERSAL 2S


Divoroll Universal 2S é mais resistente e durável do que um filme standard, o que o torna um filme universal para praticamente qualquer tipo de cobertura inclinada. Inclui fita dupla integrada para uma instalação mais rápida.




VANTAGENS PRINCIPAIS




Filme de alta qualidade com gramagem adequada e propriedades superiores ao standard



Impermeável à chuva e permeável ao vapor de água



A cinta adesiva agiliza a instalação e proporciona maior segurança e estanqueidade à chuva nas sobreposições.



Peso/gramagem



CÓDIGO DO PRODUTO	LARGURA	COMPRIMENTO	FITA	COR	CAMADAS	PESO DO ROLO	N.º DE ROLOS PALETES
7045458	1.5 m	50 m	SIM	Cinzentos	4	11,8 kg	20 Rolos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	Valor	Unidade	Tolerância [+/-]	Método de ensaio
Cor	Cinzento			
Camadas	4			
Peso/grama	150	gr/m2	- /+ 10%	EN1849-2
Comprimento	50	m	-0%	EN 1848-2
Largura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Retidão	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2
Resistência à tração (L)	450	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	390	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	20	%	-/+5	EN 12311-1
Alongamento (T)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Resistência ao rasgamento (L)	340	N	-/+30	EN 12310-1
Resistência ao rasgamento (T)	360	N	-/+30	EN 12310-1
Estabilidade dimensional	2	%		EN 1107-2
Flexibilidade a frio	-20	°C		EN 1109
Valor Sd	0.03	m	-/+0.01	EN 12572 Método C
Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN 1928:2000
Reação ao fogo	E	Classe		EN 13501-1
Coluna de água	>3000	mm		EN 20811
INFORMAÇÕES TÉCNICAS APÓS O ENVELHECIMENTO				EN17872
Resistência à penetração da água	W1	Classe		EN1928:2000
Resistência à tração (L)	400	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Resistência à tração (T)	340	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alongamento (L)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Alongamento (T)	10	%	-/+5	EN 12311-1
Ensaio de chuva forte	aprovado	Classe		TU Berlim
Resistência à penetração do ar	<0.006	m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Resistência à temperatura	-40 a +80	°C		
Exposição aos raios UV	4	meses		Metodologia EN1296
Exposição ao ar livre	6	semanas		Metodologia EN1296

Os produtos, as normas técnicas e os códigos de boas práticas estão constantemente a ser revistos. Reservamo-nos o direito de alterar e modificar produtos e informações sem aviso prévio. Para obter as informações mais recentes e outros conselhos, contacte o Serviço de Apoio Técnico ou o Serviço de Apoio ao Cliente mais próximo. Também pode encontrar mais informações no nosso sítio Web.

INFORMAÇÃO SOBRE SUSTENTABILIDADE

Declaração do fabricante	Divoroll Universal 2S não contém quaisquer substâncias de acordo com os critérios REACH Divoroll Universal 2S não contém plastificante Divoroll Universal 2S não contém PFAS
Reciclagem	Divoroll Universal 2S pode ser eliminado como plástico, uma vez que não requer quaisquer procedimentos especiais de manuseamento ou eliminação.
Códigos de resíduos da UE	Filme retrátil para embalagem de transporte: 150102 Embalagem do produto cartão e núcleo de cartão: 150101 Número Interzero: 248961 Código resíduo: 170904

APOIO TÉCNICO

Telefone: +351 261920005 - sac@bmigroup.com

www.bmigroup.com/pt



24



interzero®

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Armazenar num local seco, protegido do vento, da chuva, do sol e do calor.

PRODUTOS ADICIONAIS
(vendido separadamente)



Fita Divotape