



Vaporoll Vapotech 25

Filme impermeável, barreira pára-vapor não respirável. Impede a penetração da água e previne a perda de calor da habitação pela cobertura.

PRINCIPAIS VANTAGENS







Número de camadas



120

gr/m2

Peso/gramagem

CÓDIGO DO PRODUTO	LARGURA	COMPRIMENTO	FITA ADESIVO	COR	CAMADAS	PESO DO ROLO	N.º ROLOS PALETES
7042691	1.5 m	50 m	-	Preto	2	9 kg	20 Rolos



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	Valor	Unidade	Tolerância [+/-]	Método de ensaio	
Cor	Preto				
Camadas	2				
Peso/grama	120	gr/m2	- /+ 10%	EN1849-2	
Comprimento	50	m	-0%	EN 1848-2	
Largura	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2	
Retidão	< 30	mm por 10 m		EN 1848-2	
Resistência à tração (L)	230	N/50mm	-/+30	EN 12311-1	
Resistência à tração (T)	200	N/50mm	-/+30	EN 12311-1	
Alongamento (L)	60	%	-/+15	EN 12311-1	
Alongamento (T)	60	%	-/+15	EN 12311-1	
Resistência ao rasgamento (L)	150	N	-/+30	EN 12310-1	
Resistência ao rasgamento (T)	150	N	-/+30	EN 12310-1	
Estabilidade dimensional	2	%		EN 1107-2	
Flexibilidade a frio	-20	°C		EN 11109	
Valor Sd	16 m	m	-/+2 m		
Reação ao fogo	Е	Classe		EN 13501-1	
Coluna de água	>2500	mm		EN 20811	





Conservar num local seco, protegido do vento, da chuva, do sol e do calor.

PRODUTOS ADICIONAIS (vendido separadamente)



Fita adesiva

INFORMAÇÕES TÉCNICAS APÓS O ENVELHECIMENTO

W1 200 180	Classe N/50mm	-/+30	EN1928:2000 EN 12311-1
			EN 12311-1
180	NI/EOmana		
	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
40	%	-/+15	EN 12311-1
40	%	-/+15	EN 12311-1
-40/+80	°C		
	40	40 %	40 % -/+15

Os produtos, as normas técnicas e os códigos de conduta estão constantemente a ser revistos. Reservamo-nos o direito de alterar e modificar produtos e informações sem aviso prévio. Para obter as informações mais recentes e conselhos adicionais, contacte o Apoio Técnico ou o Serviço de Apoio ao Cliente. Também pode encontrar mais informações no nosso sítio Web.

APOIO TÉCNICO

Telefone: 925 53 07 08 - informacion.es@bmigroup.comwww.bmigroup.com/es